

IN & OUT II

Water oplosbaar losmiddel

IN & OUT II water oplosbaar losmiddel zal het lossen van beton en gipsen gietsels van Smooth-On rubberen mallen bijstaan.

IN & OUT II levert een schoon, positief losmiddel welke het oppervlakte detail niet aantast en helpt de lucht-bubbels te minimaliseren in het eindresultaat.

Eigenschappen:

- Vergemakkelijk uw uw productie gietsel met IN & OUT II
- Geeft geen vlekken / Verzacht Betonnen of Gipsen oppervlaktes Meng met water-economisch
- Zal de kleur pigmentatie niet aantasten
- Minimaliseert "Bug Holes" in beton en luchtbellens in gipsen gietsels.
- Houd mallen schoon-Hoopt zich niet op, verlengt levensduur van de mal aanzienlijk.

Aanwijzingen:

Bewaar bij kamertemperatuur (23°C / 72°F). Niet gebruiken onder de 50°F / 10°C.

IN & OUT II word verdund met water. Meng 4 delen water met 1 deel IN & OUT II. Mengen kan met de hand of met een langzaam draaiende staafmixer. Niet schudden of "agitate" aangezien het product kan gaan schuimen.

Hoe te verdunnen met IN & OUT II hoeveelheid water, dekking en frequentie hangen af van de beton aggregate mix en de vorm waarin gegoten word. Bijvoorbeeld: wanneer beton een lage "grit"/ hoge zand graat heeft (minimale grofheid)kan de verhouding 4:1 zijn. Een grotere mate van grofheid kan een verdunningsverhouding van 2 delen water en 1 deel losmiddel. IN & OUT II grondig aanbrengen met een borstel roller of spuiten. Wanneer met druk gespoten, moet de druk 25 psi (172 kPa) of hoger zijn. Voor een uniforme bespuiting met losmiddel word het aangeraden om een plat mondstuk te gebruiken. Laat het losmiddel zich niet ophopen.

Omdat geen twee applicaties precies hetzelfde zijn, is het aan te raden om eerst een test op klein schaal te maken.

Voorzichtig: Niet teveel aanbrengen. Te veel losmiddel zal luchtbellens, sporen en gaten veroorzaken.